Techniques Chimiques Nouvelles

Notice technique n° 13 CO 35

Teintures TACC
pour la coloration d'acétate de cellulose

PRESENTATION

La coloration des objets en acétate de cellulose, acétopropionate, avec les **teintures TACC** est d'une mise en œuvre très facile.
La coloration s'effectue, par trempage, à température ambiante, en quelques minutes et ne nécessite pas d'équipement particulier.
Ce procédé s'applique tout particulièrement aux fabrications d'objets dont la couleur est tributaire de la mode: lunettes, peignes, boutons, boucles, jetons, etc.

MATIERES

. Acétate de cellulose
. Acétobutyrate de cellulose
. Acétopropionate de cellulose.

CARACTERISTIQUES

. Facilité à mettre en œuvre.
. Résistance aux frottements, à la lumière.
. Bonne unisson.
. Colorant sans danger au contact avec la peau.

MODE D'EMPLOI

La teinture s'effectue sur des pièces finies.
Elles doivent être polies au préalable avec de préférence, notre **pâte 605 AN** (notice technique 80 PO 13).
Elles peuvent comporter des parties métalliques qui ne sont ni teintes, ni corrodées par la teinture.

- Préparer le bain de teinture :
. Ajouter 2 volumes d'eau à 20°C à 1 volume de **TEINTURE TACC.**
. Laisser le bain se stabiliser 5 – 10 mn avant utilisation.
. Plonger les pièces dans le bain de teinture à 20°C, de 30 secondes à 5 minutes selon l'intensité désirée.
. Agiter doucement les pièces dans le bain.
. Rincer à l'eau.

COLORIS

Il existe 30 coloris standard.
Une multitude de coloris est réalisable par mélange.
Une coloration localisée à l'éponge, pour imitation d'effet écaille de tortue est réalisée, quant à elle, avec les **teintures visqueuses SCD** (notice technique 12 CO 26).

DECOLORATION

Il est possible de décolorer partiellement les pièces par trempage, quelques minutes dans un bain de **solvant GGA**, à 50-100 ml/l, suivi d'un rinçage à l'eau.
Cette opération est d'autant plus efficace qu'elle est réalisée aussitôt après la coloration.

CONDITIONNEMENT

Flacon plastique 1, 5, 10 litres.

Techniques Chimiques Nouvelles 8 bis allée Marie Louise 92240 MALAKOFF (France)
Phone: +.33.1.47.35.07.63. – peresse@color-tcn.com - www.techniques-chimiques-nouvelles.fr

Techniques Chimiques Nouvelles

Octobre 2013

Teintures liquides

Gamme couleurs

Jaune fluo 937	**Jaune 834**	Ivoire 8239	Blond 5766	**Orange 7199**
Brun 838	Corail 7316	**Ecarlate 849**	Rouge 4157	Bordeaux 3697
Rose 888	**Rubis 836**	 **Cyclamen 6734**	 **Violet 1066**	 Violet 8245
Prune 7776	**Bleu 3672**	 **Bleu 3674**	Marine 837	 **Turquoise 6654**
Turquoise 7302	Anis 7182	Vert 8240	Menthe 8241	Kaki 8242
Brun 1350	 Chocolat 7383	Souris 8243	Anthracite 8244	Noir 7938

Techniques Chimiques Nouvelles 8 bis allée Marie Louise 92240 MALAKOFF (France)
Phone: +.33.1.47.35.07.63. – peresse@color-tcn.com - www.techniques-chimiques-nouvelles.fr